

HD-AQUA-PUR SILENCE 762-0011

Produktbeschreibung

Transparenter, wasserverdünnbarer, knarrfreier Zweikomponenten Treppenlack, der als Grundierung und als Decklack verwendet wird.
Hat einen guten Verlauf, hohe Härte und Kratzfestigkeit.
Sehr gute Abrieb- und Cremebeständigkeit.

Anwendungsbeispiel

Buche natur matt

1. Grundieren

1 x grundieren mit
HD-AQUA-PUR SILENCE 762-0011

Härter MV 5% 760-0005
Trocknen mind. 3-4 Std. bei Raumtemperatur
Lackschliff mit Schleifpapier Korn 280 / 320,

2. Lackieren

1 x ablackieren mit
HD-AQUA-PUR SILENCE 762-0011

Härter MV. 5% 760-0005
Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei
Raumtemperatur.

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
Knarrfrei bei fachgerechter Ausführung der Treppe (Konstruktion, Passgenauigkeit, Holzfeuchte)

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Bei Hölzern mit Holzinhaltstoffen kann es zu Farbveränderungen kommen.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

Entspricht der VOC-Richtlinie

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

Härter Mischungsverhältnis

100:5 7600-0005

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,8 - 2,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Spritzen mit Airless

Düsengröße 411 - 413

Tipp: Wasserlacke nur bei 18 – 20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65% verarbeiten.

Achtung! FROSTEMPFLINDLICH

Technische Daten

Viskosität:	140 Sek. im DIN 4 Becher
Trocknung:	nach 30 - 40 min staubtrocken nach 3-4 Std. schleiffähig
Auftragsmenge:	mind. 130 g / m ² je Arbeitsgang
Topfzeit:	bis zu 8 Std.

Bestellhinweis

Bestellnr.

762-0011-120KI	120 kg Gebinde
762-0011-25KI	25 kg Gebinde
762-0011-10KI	10 kg Gebinde
762-0011-5KI	5 kg Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur lagern.