

HD-SOLO-PUR Farblos 62x-0029

Produktbeschreibung

HD-SOLO-PUR ist ein rasch trocknender, vergilbungsfreier Möbellack mit guter Fülle und ausgezeichnetem Abriebwiderstand.

Er zeigt gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeiten bei hoher Härte und Zähelastizität.

Anwendungsbeispiel

Kernesche farbig gebeizt

1. Beizen

1 x 100 g / m² beizen mit HD-AQUANYLBEIZE 290-10571 spritzen und vertreiben
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur

2. Grundieren

1 x grundieren mit HD-SOLO-PUR 622-0029 MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff mit Schleifpapier Korn 280 / 320

3. Lackieren

1 x ablackieren mit HD-SOLO-PUR 622-0029 MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Trocknung mind. über Nacht

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

PUR-Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

DIN EN 13501 – 1 schwerentflammbar

DIN 4102 B1 – schwerentflammbar



GISCODE:

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

Becherpistole: Düsengröße 1,6 – 1,8 mm, 2,5 – 3,0 bar

Airless: Düsengrößen 9er / 11er, 90 - 110 bar

Airmix: Düsengrößen 11er, 60 - 80 bar

Tipp: Für höhere Fülle und bessere Schleifbarkeit (z. B. durch Schliff mit Breitbandschleifmaschine) kann HD-PUR FÜLLGRUND 650-0001 MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626 als Grundierung eingesetzt werden.

Bestellhinweis

Bestellnr.:

62x-0029-30LH	30 Gebinde
62x-0029-10L	10 Gebinde
62x-0029-5L	5 Gebinde
62x-0029-1L	1 Gebinde

Glanzgrad:

1 stumpfmatt	3 halbmatt
2 matt	5 seidenglänzend

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebilde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Technische Daten

Viskosität:	~25 Sek. im DIN 4 Becher
Härter:	HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Mischungsverhältnis:	10:1 (Lack / Härter)
Topfzeit:	1 Arbeitstag (8 Std.)
Trocknung:	nach 30 - 40 min staubtrocken nach 2 – 3 Std. schleiffähig
Auftragsmenge:	130 - 180 g / m ²