

HD-CELL SCHICHTLACK Farblos 47x-0005

Produktbeschreibung

Hochwertiger Nitrolack, der sowohl als Grund als auch als Überzug verwendet werden kann.

HD-CELL SCHICHTLACK trocknet rasch. Die Lackierungen sind kratzfest sowie beständig gegen Wasser, Trinkalkohol und die meisten im Haushalt gebräuchlichen Flüssigkeiten sowie Speisen und Speisezutaten.

Anwendungsbeispiel

Wandpaneele Eiche natur

- Holzschliff**
mit Schleifpapier Korn 120 - 150
- Grundieren**
1 x grundieren mit HD-CELL SCHICHTLACK 472-0005
Auftragsmenge 120 g / m²
Trocknen 2 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff mit Schleifpapier Korn 320
- Lackieren**
1 x lackieren mit HD-CELL SCHICHTLACK 472-0005
Auftragsmenge 120 g / m²
Trocknen mind. über Nacht bei Raumtemperatur

Verarbeitung

Spritzen, gießen oder tauchen.

Düsengröße 1,8 – 2,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,5 bar

Technische Daten

Viskosität: 28 – 32 Sek. im DIN 4 Becher
Trocknung: nach 1 Std. schleiffähig
nach 5 Std. stapelfähig
Auftragsmenge: ca. 120 g / m² je Auftrag

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen. Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Darf nicht in Lackierkabinen verarbeitet werden, in denen oxidativ trocknende Öle verarbeitet werden.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

GISCODE:

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Bestellhinweis

Bestellnr.:

47x-0005-30LH

30 l Gebinde

Glanzgrad:

2 matt

5 seidenglänzend

3 halbmatt

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.