

## HD-CRYL NATURHOLZEFFEKTLACK 621-0100

### Produktbeschreibung

**HD-CRYL NATURHOLZEFFEKTLACK** ist ein rasch trocknendes Polyurethanlacksystem auf der Basis eines funktionellen Acrylatharzes.

Durch eine spezielle Bindemittelkombination besitzt dieser Lack eine geringe Anfeuerung auf allen Holzarten.

### Anwendungsbeispiel

#### Fichte Anrichte gebeizt

##### 1. Beizen

Beizen mit HD-POSITIV NADELHOLZBEIZE 280-1491  
Spritzen und vertreiben  
Trocknung 2 Std bei Raumtemperatur

##### 2. Grundieren

1 x 120 g / m<sup>2</sup> grundieren mit  
HD-CRYL NATURHOLZEFFEKTLACK 621-0100  
MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626  
Trocknen mind. 2 Std besser über Nacht bei  
Raumtemperatur  
Zwischenschliff mit Schleifpapier Korn 280/320

##### 3. Lackieren

1 x 120 g / m<sup>2</sup> ablackieren mit  
HD-CRYL NATURHOLZEFFEKTLACK 621-0100,  
MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626  
Trocknung mind. über Nacht

### Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

CRYL Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

### Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



### Verarbeitung

#### Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,8 – 2,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

**Tipp:** Sehr gut auf dunklen Oberflächen, da kein Aufglänzen des Lackfilmes bei Beanspruchung.

### Technische Daten

Viskosität:	26 Sek. im DIN 4 Becher
Härter:	HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Mischungsverhältnis:	10:1 (Lack / Härter)
Topfzeit:	1 Arbeitstag (8 Stunden)
Trocknung:	nach 30 - 40 min staubtrocken nach 2 Std schleiffähig
Auftragsmenge:	120 g / m <sup>2</sup> je Arbeitsgang

### Bestellhinweis

#### Bestellnr.:

621-0100-30LH	30   Gebinde
621-0100-5LK	5   Gebinde
621-0100-1LK	1   Gebinde

#### Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebilde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.