

HD-PUR STRUKTURLACK COLOR Fein Farbton 683-xxxx

Produktbeschreibung

HD-PUR STRUKTURLACK COLOR ist ein rasch trocknendes, pigmentiertes Polyurethanlacksystem mit Struktureffekt. Ablackieren mit einem Klarlack ist meist nicht notwendig.

Anwendungsbeispiel

Lackierfähige Grundierfolie:

1 x 120 g / m² HD-CRYL KOMPAKTFÜLLER 645- 9901
MV 5:1 Härter 600-0626

Zwischenschliff
1 x 140 g / m² HD-PUR STRUKTURLACK COLOR
683-xxxx MV 5:1

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

PUR-Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN 68861 – Teil 1 (chemische Beständigkeit)

DIN EN 71 – 3 (Sicherheit von Spielzeug)

DIN V 53160 –Teil 1 + 2 (speichelfest)



GISCODE:

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.

Verarbeitung

Gebrauchsfertig eingestellt

**Spritzen mit der Becherpistole oder Airmix
(Achtung!!! auf Düsengröße achten)**

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Viskosität: | 60 – 70“ DIN 4mm |
| Härter: | HD-PUR HÄRTER 600-0626 |
| Mischungsverhältnis: | 5:1 (Lack/Härter) |
| Verdünnung: | Max .10 % HD-PUR VERDÜNNUNG 960-0103 |
| Topfzeit: | 4 – 5 Std. |
| Trocknung: | nach 40 min staubtrocken nach Trocknung über Nacht stapelbar Zum Verpacken luftdurchlässige Materialien verwenden. |
| Auftragsmenge: | 120 - 140 g / m ² je Arbeitsgang |

Bestellhinweis

Bestellnr.:

| | |
|---------------|---------------|
| 683-xxxx-25KH | 25 kg Gebinde |
| 683-xxxx-10KE | 10 kg Gebinde |
| 683-xxxx-5KE | 5 kg Gebinde |
| 683-xxxx-3KE | 3 kg Gebinde |

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 12 Monate lagerfähig.