

HD-PUR PLUS SCHICHTLACK 65x-0060

Produktbeschreibung

HD-PUR PLUS SCHICHTLACK wird als Grund- und Decklack eingesetzt. Bei weißen, gebleichten oder farbigen Flächen kann HD-PUR PLUS SCHICHTLACK ebenfalls eingesetzt werden. Dieses Lacksystem gewährleistet höchsten Vergilbungsschutz für das Holz.

HD-PUR PLUS SCHICHTLACK wird im hochwertigen Möbel- und Innenausbau eingesetzt.

Anwendungsbeispiel

Europ. Ahorn farbig gebeizt

1. Beizen

1 x beizen mit HD-AQUANYLBEIZE 290-70476 grau
Auftragsmenge ca. 100 g spritzen u. vertreiben
Trocknung min. 2 Std. bei Raumtemperatur

2. Grundieren

1 x grundieren mit HD-PUR PLUS 652-0060
MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Trocknen ca. 1 Std bei Raumtemperatur
Lackschliff mit Breitbandschleifmaschine oder
Langbandschleifmaschine Korn 320 problemlos möglich.

3. Lackieren

1 x ablackieren mit
HD-PUR PLUS SCHICHTLACK 652-0060
MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Trocknung über Nacht

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

PUR Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW) polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,8 – 2,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

**Spritzen mit Airless Düsengröße 0,9 mm
+ 10% Verdünnung 960-0103.**

Technische Daten

Viskosität:	28 Sek. im DIN 4 Becher
Härter:	HD-PUR /CRYL HÄRTER 600-0626
Mischungsverhältnis:	10:1 (Lack / Härter)
Topfzeit:	1 Arbeitstag (8 Std.)
Trocknung:	nach 10 - 20 min staubtrocken nach 1 Std. schleiffähig
Auftragsmenge:	ca. 120 g / m ² je Arbeitsgang

Bestellhinweis

Bestellnr.:

65x-0060-30LH

30 l Gebinde

Glanzgrad:

1 Stumpfmatt

2 matt

3 halbmatt

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.